Pogosta vprašanja o sprejih Dupli-Color

1. Kakšen videz ustvari Granite Look?

Ustvari mat in rahlo reliefno površino z videzom granita. Za dober oprijem izberite temeljni premaz glede na podlago.

Viri · https://duplicolor.eu/en/decorative/granite-look

2. Kako zaščitim granitni učinek na prostem?

Po sušenju po celotni površini nanesite združljiv brezbarvni lak. Namenski Granite Look Clear Coat 659188 ohrani mat zaključek.

Viri · https://duplicolor.eu/en/decorative/granite-look-clear-coat

3. Ali marmorni sprej prekrije barvo podlage?

Marble Look ustvari mrežaste žile, zato med njimi ostane vidna barva podlage. Nanesite ga na enakomerno obarvano površino.

Viri · https://duplicolor.eu/en/decorative/marble-look

4. Je Marble Look primeren za zunanjo dekoracijo?

Da. Za vremensko odpornost učinek po sušenju zaščitite z združljivim brezbarvnim lakom.

Viri · https://duplicolor.eu/en/decorative/marble-look

5. Potrebujem pod Iron Mica temeljni premaz?

Na pravilno pripravljenem železu ali jeklu Iron Mica združi zaščito pred korozijo in dekorativni zaključek. Proizvajalec za to uporabo ne zahteva posebnega temelja. Pred nanosom odstranite odstopajočo rjo in barvo, podlago očistite in razmastite.

Viri · https://www.service.european-aerosols.com/en/tm-1064?type=4096

6. Kako pri Iron Mica dosežem enakomernejši odtenek?

Dobro pretresite dozo pred začetkom in po vsakem nanosu. Posebni pigmenti se hitro usedajo, zato proizvajalec priporoča ponovno stresanje med nanosi.

Viri · https://www.service.european-aerosols.com/en/tm-1064?type=4096

7. Za kaj se uporablja cinkov sprej 600 °C?

Za hladno cinkanje in protikorozijsko zaščito gole železne kovine, zlasti zvarov. Tehnični list navaja kratkotrajne temperaturne konice do 600 °C.

Viri · https://www.european-aerosols.com/download/tds/de/dupli-color/TDS_DUPLI-COLOR_1039_DE-DE.pdf

8. Ali lahko čez cinkov sprej nanesem drugo barvo?

Tehnični list predvideva nadaljnji nanos temeljnega in zaključnega premaza po približno 24 urah. Na toplotno obremenjenih delih upoštevajte navodila za tanke sloje in izberite temperaturno odporen zaključek. Pred barvanjem opravite preizkus.

Viri · https://www.european-aerosols.com/download/tds/de/dupli-color/TDS_DUPLI-COLOR_1039_DE-DE.pdf

9. Kateri brezbarvni lak je primeren tudi za stiropor?

Aqua Lack sijaj 350 ml je akrilni brezbarvni lak na vodni osnovi. Proizvajalec navaja primernost za polistiren. Učinek preverite na odrezku iste podlage.

Viri · https://www.service.european-aerosols.com/en/tm-1268?type=4096

10. Kdaj je Aqua Lack pripravljen za stik z vlago?

Tehnični list za Aqua Lack navaja približno pet dni do končne trdnosti. V tem času premaz zaščitite pred trajno vlago.

Viri · https://www.service.european-aerosols.com/en/tm-1268?type=4096

11. V čem se razlikujeta mat in sijajni Aerosol Art?

Oba sta brezbarvna akrilna laka. Sijajni zaključek bolj odbija svetlobo, mat pa daje manj bleščeč videz. Izbrani zaključek najprej preverite na vzorcu.

Viri · https://duplicolor.eu/en/decorative/aerosol-art/aerosol-art-clear-coat

12. Za kakšno uporabo je All Season?

Sintetični brezbarvni lak je na voljo v mat in sijajni izvedbi za notranjo in zunanjo uporabo na primerno pripravljenem lesu, kovini, steklu, kamnu ali trdi plastiki, ki se lahko barva.

Viri · https://duplicolor.eu/en/decorative/all-season/all-season-clearcoat

13. Kdaj izbrati mat Color Spray ali mat Prima Color?

Color Spray je sintetični brezbarvni lak, Prima Color pa akrilni. Izbiro prilagodite podlagi in obstoječemu premazu. Posebej pri starejšem premazu prej preverite njegov tip in naredite poskusni nanos.

Viri · https://duplicolor.eu/en/decorative/color-spray/color-spray-clear-coat
https://duplicolor.eu/en/decorative/prima/prima-color-clear-coat
https://duplicolor.eu/en/faq

14. Ali lahko NEXT nanesem čez alkidni premaz?

Proizvajalec pri NEXT navaja nanos čez akrilne in alkidne lake. Pri alkidnem premazu počakajte vsaj en teden po nanosu. Združljivost najprej preverite na skritem mestu.

Viri · https://duplicolor.eu/en/decorative/next/next-clear-coat

15. Kaj vsebuje komplet pršilnih glav Platinum?

Dve beli za ozek curek, dve črni za srednjega, zlato za širokega in rdečo z vrtljivo šobo za ploščat razpršek. Pri uporabi na drugi seriji ali znamki najprej preverite združljivost.

Viri · https://www.service.european-aerosols.com/en/tm-1087.html

16. Kako pripravim površino pred pršenjem?

Odstranite odstopajoče plasti in prah. Površina naj bo čista, suha in razmaščena. Če podlaga potrebuje temeljni premaz, ga izberite po tehničnem listu. Združljivost preverite na skritem mestu.

Viri · https://duplicolor.eu/en/faq
https://duplicolor.eu/en/decorative/granite-look

17. Zakaj je lak hrapav kot pomarančna lupina?

Kapljice se lahko posušijo že med letom, če pršite od predaleč ali pri previsoki temperaturi. Upoštevajte razdaljo in temperaturo na etiketi. Kjer navodila to dovoljujejo, nanašajte več tankih slojev.

Viri · https://duplicolor.eu/en/faq

18. Kdaj lahko predmet primem ali nanesem naslednji sloj?

Suho na dotik pomeni, da se površine lahko dotaknete. Čas za ponovni nanos in čas do končne trdnosti preverite posebej v tehničnem listu, saj sta odvisna tudi od temperature, vlage in debeline sloja.

Viri · https://duplicolor.eu/en/faq

19. Kaj mi povesta tehnični in varnostni list?

Tehnični list opisuje primerne podlage, nanos in sušenje. Varnostni list opisuje nevarnosti, previdnostne ukrepe in ravnanje z izdelkom. Pri uporabi upoštevajte tudi navodila na konkretni embalaži.

Viri · https://duplicolor.eu/en/faq

20. Ali lahko Aqua Lack uporabim v zaprtem prostoru?

Tudi Aqua Lack je vnetljiv aerosol pod tlakom. Pršite le zunaj ali v dobro prezračenem prostoru, stran od virov vžiga, in upoštevajte opozorila na embalaži.

Viri · https://www.service.european-aerosols.com/fileadmin/files/sdb/en/SDS_10239_-_DUPLI-COLOR_AQUA_LACK_%28Colours%2C_Clearcoat%2C_Primer%29_GB-EN.pdf
https://www.service.european-aerosols.com/en/tm-1268?type=4096

21. Ali lahko lakiram fotografijo ali inkjet natis?

Za dragocen odtis izberite zaščito, ki jo proizvajalec predvideva za vaš medij. Pred lakiranjem pustite, da se poskusni odtis iz enakega papirja in črnila dobro posuši. Po nanosu in sušenju preverite barvo, madeže, sijaj in oprijem.

Viri · https://www.hahnemuehle.com/fileadmin/user_upload/bilder/pdf/dfa/ProtectiveSpray_Varnish/Handling-Instructions-Protective-Spray.pdf

22. Kdaj uporabim UNICOAT in kdaj samolepilni medij?

UNICOAT je sprejemni premaz, ki ga pred inkjet tiskom nanesete na primerno podlago in posušite. Mat PE, prozorna folija ter mat in sijajni samolepilni fotopapir so pripravljeni tiskovni mediji za izdelavo motivov in etiket v ločenem koraku. Medij izberite glede na tiskalnik. Pred morebitnim naknadnim lakiranjem preverite združljivost na ločenem poskusnem odtisu.

Viri · https://www.svet-crnil.si/faqs/Zakaj_in_kako_se_uporablja_UNICOAT__.asp?id=242
https://www.svet-crnil.si/faqs/Kaj_je_razlika_med_papirjem_in_folijo_za_tisk__.asp?id=222
https://www.svet-crnil.si/Folija_PE_sampolepilna_vodoodporna_A4__matt__laser_inkjet_.asp?id=1181
https://www.svet-crnil.si/Samolepilna_folija_glossy_prozorna_za_inkjet_ali_laser_210X297_A4_vodoodporna.asp?id=2740
https://www.svet-crnil.si/Foto_papir_Matte_108g_20_pol_A4__210mm_x_297mm__SAMOLEPILNI_vodoodporni.asp?id=2284
https://www.svet-crnil.si/Foto_papir_Glossy_115g_20_pol_A4__210mm_x_297mm__SAMOLEPILNI_VODOODPORNI.asp?id=2282

23. Ali moj tiskalnik sprejme debelejši umetniški papir?

V navodilih svojega modela preverite dovoljeno debelino in gramaturo ter predpisani način podajanja. Če je papir podprt, najprej natisnite en poskusni list.

Viri · https://ij.manual.canon/ij/webmanual/ArtPaperPrint/All/PRO-300%20series/1.0/EN/APPG/appg-paper_type.html

24. Kaj vam sporočim za izbiro spreja ali zaščite odtisa?

Sporočite material, obstoječi premaz, če ga poznate, želeni videz in pogoje uporabe. Pri odtisu dodajte model tiskalnika, vrsto črnila in papir. Za zahtevne pogoje pred uporabo preverimo tehnični list in izberemo primeren preizkus na vzorcu.

Svet Črnil · navodilo za izbiro izdelka